UTILISATION

1º Mélanger convenablement l'**argile/mastic** que vous voulez sculpter jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé selon les recommandations du fabricant.
2º Étendre l'argile/mastic sur la surface pour mettre une texture. Pour obtenir des meilleurs résultats, égaliser la surface correctement avant de mettre en œuvre les rouleaux.
*** It est recommandé d'utiliser un rouleau lisse à cette fin.
3º En fonction du type de matériel à utiliser, il sera nécessaire ou non d'humidifier le rouleau pour éviter qu'il soit collé.
4º Passer le rouleau lentement en exerçant la même pression dans tous les points pour obtenir une texture similaire.
5º Réduire les excès de l'argile/mastic. Il est recommandé faire cela une fois que l'argile/mastic ait été cémentée.

MATÉRIAUX :

Il existe plusieurs mastics et argiles sur le marché et tous elles peuvent être texturées en appliquant la technique adéquate.

En général les argiles polymères (type Super Sculpey Beige ou Fimo) sont assez simples de travailler avec ces rouleaux et permettent de rectifier des erreurs avec facilité, car elles ne sèchent pas jusqu'à ce qu'ils soient enfournés. Si le but est la création de socles texturés, nous recommandons utiliser des socles de bois MDF car la texturation de l'argile est possible directement sur le socle MDF. Après ça, il faut mettre tout dans le four, le socle aussi. Le temps de cuisson des argiles est de 15 minutes 150°C. Le bois MDF laisse une odeur similaire à celui du pain grillé, mais il ne brûle pas.

Dans le cas des mastics époxy, il existe plus de différences et plus de techniques pour obtenir des résultats similaires. Ce qui est bien est que c'est n'est pas nécessaire de les cuire et peuvent être appliquées directement sur des matériaux plastiques.

Dans le cas de la résine vert Green Stuff, qui est particulièrement collante, il faudra mouiller les rouleaux avec un peu d'eau avant texturation. On peut également réduire l'adhérence de ce mastic appliquant poudres de talc, ou même avec de la vaseline de modélisation (LINK).

Autres mastics époxy comme la mastic Milliput sont également appropriées mais on recommande de ne pas trop l'humidifier parce que ça entrave leur travail. Par ailleurs si le mélange est trop collant, sera mieux suivre avec le pétrissage jusqu'à réduire leur adhérence. Milliput fonctionne très bien si vous les mélangez avec la pâte à modeler pour les enfants, dans une proportion de 50% / 50%. Vous pouvez aussi utiliser d'autres proportions de mélange.

*** Avec Milliput seule, c'est très important de nettoyer correctement les rouleaux après leur utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

À la fin du travail avec les rouleaux, s'il y a des restes de matériel dans le dessin, nettoyer avec Stylo gratte-brosse et beaucoup d'eau.

SÉCURITÉ :

Ces rouleaux sont des outils qui ne doivent pas être utilisés par des mineurs sans surveillance d'un adulte.